

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Мембраны профилированной гидроизоляционной PLANTER марки standard

№ регистра- ции ИЦ	Сведения об образцах		Дата испы- тания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначе- ние НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примеча- ние
	Дата регистра- ции	Маркировка заказчика			Марки- ровка ИЦ	Обозначение НД на продукцию			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
5058	01.10. 2010	PLANTER standard	И-5058- 1/3	Толщина, мм	ТУ 5774-041- 72746455-2010	0,55± 0,1	ГОСТ 2678-94	0,6	
5058	01.10. 2010	PLANTER standard	И-5058- 1/3	Высота выступов, мм		7,5± 1,5	ГОСТ 2678-94	7,2	
5058	01.10. 2010	PLANTER standard	И-5058- 1/3	Масса 1 м ² , кг		Не менее 0,5	ГОСТ 2678-94	0,58	
5058	01.10. 2010	PLANTER standard	И-5058- 1/3	Предел прочности на сжатие, кН/м ²		Не менее 280	ГОСТ 17177-94	500	
5058	01.10. 2010	PLANTER standard	И-5058- 1/3	Разрывная сила при растяжении, Н		Не менее 300	ГОСТ 2678-94	466	
5058	01.10. 2010	PLANTER standard	И-5058- 1/3	Относительное удли- нение при разрыве, %		Не менее 20	ГОСТ 2678-94	28,5	
5058	01.10. 2010	PLANTER standard	И-5058- 1/3	Изменение линейных размеров, %		Не более 1,2	ГОСТ 2678-94	0,8	
5058	01.10. 2010	PLANTER standard	И-5058- 1/3	Водопоглощение, %		Не более 1,0	ГОСТ 2678-94	0,45	



Руководитель подразделения

Еременко В.Ю.



Испытатель

Приманчук С.С.